

**PRIMER korróziógátló alapozó**

*Egykomponensű, passzíváló hatású pigmentet és foszforsavat tartalmazó műhelyalapozó*

<b>Választék</b>	PRIMER korróziógátló alapozó fehér 100
	PRIMER korróziógátló alapozó szürke 200
	PRIMER korróziógátló alapozó fekete 300
	PRIMER korróziógátló alapozó vörös 800

**Alkalmazási terület:** Járművek különböző fémfelületeinek (acél, alumínium, horgany, réz stb.) korróziógátló alapozására szolgál. Nagy mértékben elősegíti a következő réteg tapadását, növeli a bevonatrendszer tartósságát. Önmagában nem ad tartós korróziógátló bevonatot, de átmeneti védelem céljára kitűnően alkalmazható. A PRIMER korróziógátló alapozóval bevont felület hegeszthető.

**Minőségi jellemzők**

Külső .....	homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő, 20 °C, Mp 4, sec. ....	80-100
Sűrűség, 20 °C, g/cm <sup>3</sup> .....	1,05-1,1
Nem-illó-anyag tartalom, 120 °C/1 óra, % min. ....	38
Száradási idő: 20 °C, perc, max.	
1. fokozat .....	5
7. fokozat .....	60
Átfesthetőség, óra, min. ....	4
A bevonat felülete .....	egyenletes, matt
Tapadás, fokozat (alumínium, horganyzott lemezen) .....	0
Kiadósság, m <sup>2</sup> /kg .....	8-10

**Használat**

A fémfelületeket a festést megelőzően Sa 2 ½ tisztasági fokozatra kell tisztítani. Alkalmazása előtt az alapozót gondosan fel kell keverni, majd annak 1 kg-jához 0,1-0,20 kg PRIMER hígítóval a felhordásra alkalmas konzisztenciát be kell állítani. A felhordás ecseteléssel, mártással, pneumatikus vagy „airless” szórással egyaránt végezhető. Felületelőkezelő (foszfátozó) szerek alkalmazása nem javasolt! Felhordása egy rétegben elégséges. Javasolt száraz rétegvastagsága 20-25 µm, hegesztés esetén 20 µm

A PRIMER korróziógátló alapozóval bevont felület a felhordást követő 4 óra elteltével - klórkaucsuk és vinil-kopolimer alapú termékek kivételével - bármely, kereskedelmi forgalomban lévő termékkel (pl. REZISZTÁN, CELLOXIN stb.), a felmaródás veszélye nélkül átvonható.

Klórkaucsuk és vinil-kopolimer alapú festékek esetén a PRIMER korróziógátló alapozóra további alapozófesték (RAPID CINKKROMÁTOS-, RAPID KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ stb.) felhordása szükséges.

## ***PRIMER korróziógátló alapozó***

**Hígítás:** ecseteléshez és mártáshoz PRIMER ecsetelhető hígító 230, szóráshoz PRIMER szórható hígító 231 használata javasolt.

**Tárolási garanciális idő:** Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

**Csomagolás:** 0,75; 2,5; 5 és 20 literes litografált fémdobozban.

**Tűzvédelmi előírás:** „A” tűzveszélyességi osztály. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

**A 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet alapján osztályozott termék:**

EU határérték erre a termékre (B/c): 780 g/l (2007). Ez a termék legfeljebb 700 g/l VOC-t tartalmaz.

2009.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!