

RAPID lakkbenzines alapozó

Választék: *RAPID LAKKBENZINES ALAPOZÓ vörös 800*

Alkalmazási terület: A RAPID LAKKBENZINES ALAPOZÓ kül- és beltéri igénybevételnek kitett vas- és acélszerkezetek (pl. kerítések, kapuk, rácsok, korlátok, stb.) korrózió elleni tartós védelmére szolgáló alapozó festék.

Minőségi jellemzők

Külső	vörös színű, homogén szuszpenzió
Kifolyási idő, 20°C-on, Mp 4, sec.....	50-80
Száradási idő 40 µm rétegtvastagságban	
1. fokozat 20 °C –on, perc	45
6. fokozat 20 °C –on, óra	24
1. fokozat 60 °C –on, perc	20 – 30
6. fokozat 60 °C –on, óra	2
Átvonhatóság 20 °C-on.....	4 óra elteltével önmagával, vagy kevésbé agresszív oldószer tartalmú festékekkel (pl. Mezakron zománc, Trinát)
	24 óra után agresszív oldószer tartalmú festékekkel (pl. Celloxin, Rezisztán, Tixotróp klorotex) festékekkel.
Kiadósság, m ² /kg	8-12

RAPID lakkbenzines alapozó

Használat

A **RAPID LAKKBENZINES ALAPOZÓT** acél, alumínium és egyéb fémfelületek passzíváló alapozó festésére alkalmazzák. Az acéllemezeket Sa 2½-es tisztasági fokra kell előkészíteni (rozsa, olaj, por és egyéb szennyeződésektől mentes). Alumínium és horganyzott felületeket **PRIMER** korróziógátló alapozóval tanácsos előkezelní a jobb tapadás érdekében. Az oxidmentesített és zsirtalanított fémfelületre ecseteléssel, szórással és mártással egyaránt felhordható.

A felhordásra alkalmas konzisztencia beállítása 1 kg festékhez 0,10 kg **ÁLTALÁNOS LAKKBENZINES HÍGÍTÓ 320** adagolásával történhet.

A felvitt **RAPID** alapozóréteg gyorsan szárad, 4 óra elteltével már átvonható önmagával vagy kevésbé agresszív oldószereket tartalmazó festékekkel (pl. **MEZAKRON ZOMÁNC, TRINÁT**).

Agresszív oldószereket tartalmazó festékekkel (**REZISZTÁN, TIXOTRÓP KLOOROTEX, CELLOXIN**) csak a felhordást követő 24 óra elteltével vonható át.

Átfestés előtt próbafestést célszerű végzeni.

Hígítás: **ÁLTALÁNOS LAKKBENZINES HÍGÍTÓ 320**-szal.

Tárolási garanciális idő: Eredeti zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 12 hónap.

Csomagolás: 1 literes, 4 literes és 20 literes kiszerelésben, ónozott acéllemez kannában.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztály. Tűz és robbanásveszélyes!

A 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet szerint osztályozott termék:

EU határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l VOC (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC –t tartalmaz.

2010.

RAPID lakkbenzines alapozó

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!